

## PRODIL150SR. DILUYENTE SECADO RAPIDO

PRODIL150SR. Es un diluyente indicado para la dilución y regulación de la viscosidad de productos formulados con resinas alquídicas modificado de secado rápido, permitiendo su fácil aplicación y humectación.

### USOS RECOMENDADOS

PRODIL150SR esta recomendado para la dilución de productos elaborados con resinas alquídicas modificadas de secado rápido y limpieza de equipos ocupados en su aplicación.

### METODOS DE APLICACION

Incorporar lentamente el diluyente a la pintura, agitando hasta lograr una mezcla homogénea por 5 a 10 minutos aproximadamente.

La cantidad a adicionar varía según el método de aplicación del producto a aplicar y las condiciones de temperatura y humedad. Como norma general diluir hasta un 15% para aplicaciones con equipo asistido.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se debe trabajar en lugares bien ventilados y limpios.

Utilizar mascara protectora, manipular con precaución, producto inflamable, toxico por ingestión e inhalación prolongada.

En contacto con la piel puede provocar irritación.

En caso de derrame ventile el aérea, evite la fuente de ignición, cubra el diluyente con material absorbente y deposítelo en un contenedor cerrado.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Incoloro o levemente amarillento
Densidad	0.86 gr/ cm <sup>3</sup>
Olor	Característico
Rango de Destilación	85 a 205 C°
Solubilidad	Insoluble en agua
Punto de Inflamación	28 + -2°C
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura ambiente	Máxima 30°C
Humedad relativa del ambiente	75% Máxima
<b>Métodos de Aplicación</b>	
Almacenaje	Mantener envases cerrados en ambientes frescos y ventilados
Presentación	Bidón de 5L Bidón de 20L Tambor de 200L

### NOTAS

La información y las recomendaciones para la aplicación del producto, están dadas de buena fe, basados en los ensayos de laboratorios y en el conocimiento y la experiencia adquirida en el trabajo en terreno. Sin embargo, como el producto se a menudo se utiliza en condiciones que escapan a nuestro control, solo garantizamos su calidad y en ningún caso nos hacemos responsables por daños ocasionados por el uso inadecuado del mismo.